

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το **4 DECOR POOLSYSTEM** είναι σύστημα διακοσμητικού ρητινοκονιάματος για την επίστρωση πισίνας.

Αποτελείται κατά βάση από εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών, συνδετική ρητίνη και χαλαζιακά αδρανή σε κοκκομετρία 1-2mm και πολλά χρώματα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **4 DECOR POOLSYSTEM** είναι κατάλληλο για εφαρμογή στο εσωτερικό της πισίνας, σε μπάνια, WC, ντούζ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γρήγορη εφαρμογή
- Αντιολισθητικότητα
- Υψηλή αισθητική
- Υψηλή μηχανική αντοχή στη τριβή
- Μακροχρόνια αντοχή στην ακτινοβολία UV
- Ενιαία επιφάνεια χωρίς αρμούς
- Λεπτό πάχος με υψηλή αντοχή
- Εύκολη συντήρηση - Καθαρισμός

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΑ	1 – 2 mm
ΧΡΩΜΑ	70
ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΣΗΣ	Οριζόντια 4,5mm Κάθερα 3 -3,5 mm
ΒΑΤΟΤΗΤΑ	24 ώρες
ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ	7 μέρες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΑΣΤΑΡΙ AS1

ΡΗΤΙΝΗ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ RTP

ΧΑΛΑΖΙΑΣ

ΒΕΡΝΙΚΙ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ VARNISHG

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υπόστρωμα

Όλες οι επιφάνειες της πισίνας πρέπει να είναι στεγνές και να έχουν στεγανοποιηθεί. Σε νέες κατασκευές φροντίζουμε η στεγάνωση να γίνει εσωτερικά και εξωτερικά ιδανικά. Η επιφάνεια πρέπει να είναι όσο το δυνατό περισσότερο λεία. Δεν γίνεται γέμισμα με το ρητινοκονίαμα. Μπορούμε να λειάνουμε την επιφάνεια του μπετού είτε με τρίψιμο είτε με εφαρμογή μιας στρώσης επισκευαστικού με στόχο τη μείωση των ανισοσταθμιών αναλόγως της κατάστασης ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αστάρι με AS1

Ανακατεύουμε τα δύο συστατικά A & B προσθέτοντας στο συστατικό B το συστατικό A στις προκαθορισμένες αναλογίες και ανακατεύουμε με αναδευτήρα χαμηλών στροφών για 3 λεπτά. Προσθέτουμε νερό 5 έως 10% και συνεχίζουμε την ανάδευση για δύο λεπτά ακόμη. Εφαρμόζουμε με ρολό ή βούρτσα η ρακλέτα προσέχοντας η μέση κατανάλωση να είναι περίπου 150gr/m² Χρόνος στεγνώματος περίπου 24 ώρες αναλόγως τις καιρικές συνθήκες.

Βασική Στρώση Προετοιμασία

Η κυρίως διακοσμητική στρώση μετά το στέγνωμα του ασταριού 24 ώρες. Εάν εφαρμόσουμε αργότερα θα πρέπει να προηγηθεί ένα απόχαρτο για τη δημιουργία αδρότητας. Πρίν την εφαρμογή βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε όλα τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία προς χρήση.

Κάθετη επιφάνεια

Δημιουργούμε δεύτερο αστάρι συγκόλλησης ανακατεύοντας τα δύο συστατικά της ρητίνης **RTP** στις προκαθορισμένες αναλογίες . Εφαρμόζουμε με ρολό στην επιφάνεια που άμεσα θα εφαρμόσουμε τη βασική στρώση. Εφαρμόζουμε τη βασική πριν στεγνώσει το αστάρι συγκόλλησης. Στις κάθετες επιφάνειες δίνουμε σημασία στο χρόνο διότι ο χρόνος εργασιμότητας του υλικού είναι 10-15 λεπτά.

Βασική Στρώση

Ζυγίζουμε την απαραίτητη ποσότητα των συστατικών Α & Β της ρητίνης **RTP** στην προκαθορισμένη αναλογία για τετραγωνικό. Αναδεύουμε για ένα λεπτό καλά μέχρι το μείγμα να γίνει ομοιογενές στη συνέχεια προσθέτουμε θιξοτροπική σκόνη 5%. Έχουμε έτοιμη σε άλλο κουβά ζυγισμένη την προκαθορισμένη ποσότητα χαλαζία στην οποία προσθέτουμε το ομογενοποιημένο μείγμα ρητίνης . Εφαρμόζουμε αμέσως διασταυρώνοντας ομοιόμορφα το μείγμα και πιέζοντας για να αυξήσουμε τη συνοχή του. Φροντίζουμε έτσι ώστε η συναρμογή (δίπλα -δίπλα) των διαδοχικών αναμείξεων (χαρμανιών) να είναι πάντα με τη μέθοδο φρέσκο στο φρέσκο για να μην υπάρξει μάτιση.

Οριζόντια επιφάνεια

Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία χωρίς την εφαρμογή ασταριού συγκόλλησης και την προσθήκη θιξοτροπικής σκόνης.

Κατά την εφαρμογή φροντίζουμε απαραίτητα να καθαρίζουμε την σπάτουλα μας με ένα πανί εμποτισμένο σε διαλύτη νίτρου ή αποκολλητικό λάδι.

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ m2

Ρητίνη Α 1kg & Ρητίνη Β 1kg Χαλαζίας για κάθετη επιφάνεια 5kg για οριζόντια 9kg

ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Αφού στεγνώσει η βασική στρώση περίπου 24 ώρες αναλόγως των καιρικών συνθηκών εφαρμόζουμε βερνίκι προστασίας VARNISHG Προσθέτουμε στο συστατικό Β το συστατικό Α στην προκαθορισμένη αναλογία και ανακατεύουμε με αναδευτήρα χαμηλών στροφών για τρία λεπτά μέχρι το μείγμα να ομογενοποιηθεί. Εφαρμόζουμε με ρολό ή πινέλο προσέχοντας η μλεση κατανάλωση να είναι 150gr/m² . Αφού στεγνώσει επαναλαμβάνουμε μία στρώση ακόμη.

ΓΕΜΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΝΕΡΟ 7 ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΡΩΣΗ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

- Συνιστάται να αποφεύγεται το πλύσιμο της επιφάνειας (ακόμα και με νερό) αν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον 7 ημέρες από την εφαρμογή του ρητινοκονιάματος.
- Το πλύσιμο με πιεστικό υπό χαμηλή πίεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Οι λεκέδες πρέπει να απομακρύνονται άμεσα με χαρτί κουζίνας ή μαλακό πανί. Εάν απαιτείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ζεστό νερό (θερμοκρασίας <+60°C)
- Σε περίπτωση χρήσης έτοιμων καθαριστικών προϊόντων του εμπορίου, συνιστάται η χρήση ουδέτερων καθαριστικών (pH μεταξύ 7 και 10). Πρέπει να αποφεύγονται σαπούνια ή καθαριστικά για όλες τις χρήσεις, που περιέχουν υδατοδιαλυτά άλατα ή επιβλαβή συστατικά με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκάλια ή οξέα. Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή όσον αφορά την αραίωση με νερό. Σε κάθε περίπτωση, την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται ένα καθαριστικό στο δάπεδο, συνιστάται να πραγματοποιηθεί δοκιμή σε μικρή επιφάνεια.
- Συνιστάται η χρήση αυτόματων μηχανών καθαρισμού με περιστρεφόμενη βούρτσα, ιδίως σε περιπτώσεις δαπέδων εμπορικών χώρων/υψηλής κυκλοφορίας