

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το **4 DECOR SYSTEM INTER** είναι σύστημα διακοσμητικού ρητινοκονιάματος για την επιστρωση δαπέδων εξωτερικού χώρου. Αποτελείται κατά βάση από εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών συνδετική ρητίνη και χαλαζιακά αδρανή σε κοκκομετρία 1-2mm, 2-3mm, 3-4mm και πολλά χρώματα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **4 DECOR SYSTEM INTER** είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε δάπεδα, σκάλες, μπαλκόνια, ταράτσες, πάγκοι, παγκάκια, τραπεζία, διάδρομοι, πεζοδρόμια, πυλωτές. Εφαρμογή σε νέες κατασκευές και ανακαινίσεις χωρίς τη δημιουργία μπαζών. Ιδανικό για κάθε χώρο που απαιτεί αντοχή και υψηλή αισθητική.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γρήγορη εφαρμογή
- Αντιολισθητικότητα
- Υψηλή αισθητική
- Υψηλή μηχανική αντοχή στη τριβή
- Μακροχρόνια αντοχή στην ακτινοβολία UV
- Ενιαία επιφάνεια χωρίς αρμούς
- Λεπτό πάχος με υψηλή αντοχή
- Εύκολη συντήρηση – Καθαρισμός
-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ	1 – 2 mm	2 – 3 mm	3 – 4 mm
ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ	4.5 – 5 mm	7 – 7.5 mm	10mm
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΡΗΤΙΝΗΣ	0.900 kg	0.95 kg	1.20 kg
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΑΛΑΖΙΑ	9 kg	13 kg	16 kg
ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ	24 -48 ωρες	24 -48 ωρες	24 -48 ωρες
ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ	5 – 7 μέρες	5 – 7 μέρες	5 – 7 μέρες
ΧΡΩΜΑΤΑ	70	70	70

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΑΣΤΑΡΙ AS1
ΑΣΤΑΡΙ GW
ΑΣΤΑΡΙ BHH
ΡΗΤΙΝΗ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ RT100
ΧΑΛΑΖΙΑΣ
TOPPER 12

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υπόστρωμα

Η εφαρμογή γίνεται επάνω σε οποιαδήποτε σταθερή δομική επιφάνεια μπετό, πλακάκι, μάρμαρο, μωσαικό, τσιμεντοκονία. Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, στεγνή, καθαρή και χωρίς προβλήματα υγρασίας. Σαθρά υλικά και παλιές επικαλύψεις πρέπει να απομακρύνονται με βούρτσισμα ή τρίψιμο με κατάλληλο τριβείο και με σκούπα μεγάλης απορροφητικότητας. Επισκευές στο υπόστρωμα, πλήρωση κενών και επιφανειακές εξομαλύνσεις μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση κατάλληλων προϊόντων επισκευής ανάλογα με την περίπτωση. Η επιφάνεια πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο λεία και επίπεδη.

Ασάρωμα

Αναλόγως του υποστρώματος επιλέγουμε το κατάλληλο αστάρι. Ανακατεύουμε τα δύο συστατικά A & B προσθέτοντας στο συστατικό B το συστατικό A στις προκαθορισμένες αναλογίες και ανακατεύουμε με αναδευτήρα χαμηλών στροφών για 3 λεπτά. Προσθέτουμε νερό βάση της προδιαγραφής του προϊόντος και συνεχίζουμε την ανάδευση για δύο λεπτά ακόμη. Εφαρμόζουμε με

ISOLINEAE

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310686777

www.korodur.grinfo@korodur.gr

ρολό η βούρτσα η ρακλέτα προσέχοντας η μέση κατανάλωση να είναι περίπου 150gr/m² Χρόνος στεγνώματος περίπου 24 ώρες αναλόγως τις καιρικές συνθήκες.

Βασική Στρώση Προετοιμασία

Η κυρίως διακοσμητική στρώση εφαρμόζεται μετά το στέγνωμα του ασταριού 24 ώρες. Εάν εφαρμόσουμε αργότερα θα πρέπει να προηγηθεί ένα απόχαρτο για τη δημιουργία αδρότητας. Πριν την εφαρμογή βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε όλα τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία προς χρήση.

Βασική Στρώση Ζυγίζουμε την απαραίτητη ποσότητα των συστατικών Α & Β της ρητίνης **RT100** στην προκαθορισμένη αναλογία για τετραγωνικό. Αναδεύουμε για ένα λεπτό καλά μέχρι το μείγμα να γίνει ομοιογενές. Έχουμε έτοιμη σε άλλο κουβά ζυγισμένη την προκαθορισμένη ποσότητα χαλαζία στην οποία προσθέτουμε το ομογενοποιημένο μείγμα ρητίνης. Εφαρμόζουμε με ίσια σπάτουλα βιομηχανικών δαπέδων πατητά Φροντίζουμε έτσι ώστε η συναρμογή (δίπλα -δίπλα) των διαδοχικών αναμίξεων (χαρμανιών) να είναι πάντα με τη μέθοδο φρέσκο στο φρέσκο για να μην υπάρξει μάτιση.

Κατά την εφαρμογή φροντίζουμε απαραίτητα να καθαρίζουμε την σπάτουλα μας με ένα πανί εμποτισμένο σε διαλυτή νίτρου η αποκολλητικό λάδι.

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

Ρητίνη Α : Β 1/1

ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Σε στεγνή επιφάνεια εφαρμόζουμε με σπάτουλα το Torper 12 σε 1 στρώση. Οι πόροι σφραγίζονται σε μεγάλο βαθμό. Μόλις το Torper 12 εφαρμοστεί σωστά και απλωθεί ομοιόμορφα, φροντίστε να υπάρχει αερισμός για την αποφυγή κορεσμού του αέρα με υδρατμούς. Εάν δεν υπάρχει αερισμός και η επιστρωση παραμένει υγρή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκύψουν ατέλειες στην επιφάνεια και ανεπαρκής σχηματισμός φιλμ επιστρώσης. Μετά τη σκλήρυνση το αποτέλεσμα θα είναι ένα γυαλιστερό πάτωμα.

ΒΑΤΟΤΗΤΑ

24 – 48 ΏΡΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Συνιστάται να αποφεύγεται το πλύσιμο της επιφάνειας (ακόμα και με νερό) αν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον 7 ημέρες από την εφαρμογή του ρητινοκονιάματος.
- Το πλύσιμο με πιεστικό υπό χαμηλή πίεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Οι λεκέδες πρέπει να απομακρύνονται άμεσα με χαρτί κουζίνας ή μαλακό πανί. Εάν απαιτείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ζεστό νερό (θερμοκρασίας <+60°C)
- Σε περίπτωση χρήσης έτοιμων καθαριστικών προϊόντων του εμπορίου, συνιστάται η χρήση ουδέτερων καθαριστικών (pH μεταξύ 7 και 10). Πρέπει να αποφεύγονται σαπούνια ή καθαριστικά για όλες τις χρήσεις, που περιέχουν υδατοδιαλυτά άλατα ή επιβλαβή συστατικά με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκάλια ή οξέα. Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή όσον αφορά την αραίωση με νερό. Σε κάθε περίπτωση, την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται ένα καθαριστικό στο δάπεδο, συνιστάται να πραγματοποιηθεί δοκιμή σε μικρή επιφάνεια.
- Συνιστάται η χρήση αυτόματων μηχανών καθαρισμού με περιστρεφόμενη βούρτσα, ιδίως σε περιπτώσεις δαπέδων εμπορικών χώρων/υψηλής κυκλοφορίας